

Bijlage J: Bepalen steekproef bij inspectie

(normatief)

Tabel J.1: Steekproefgrootte

Code	Omvang partij		Steekproef	1,000 [%]	
	van	tot		G	F
A	2	8	2	0	1
B	9	15	3	0	1
C	16	25	5	0	1
D	26	50	8	0	1
E	51	90	13	0	1
F	91	150	20	0	1
G	151	280	32	1	2
H	281	500	50	1	2
J	501	1.200	80	2	3
K	1.201	3.200	125	3	4
L	3.201	10.000	200	5	6
M	10.001	35.000	315	7	8

Opmerking:
G = maximaal aantal defecten voor **goedkeur** van de gehele partij;
F = minimaal aantal defecten voor **afkeur** van de gehele partij.